



Colorchausable


Ref: CECOSA35

Description Le Colorchausable est un mortier formulé à base de chaux pure, prêt à l'emploi pour la rénovation.

Propriétés différente granulométrie : TF (grain fin), M (grain moyen), E.F (grain extra fin).
Type : CR ; classe CS 1

Domaine d'application destiné à la réalisation d'enduits et de (re)jointements.

Condition d'application température à respecter entre 8 et 30°C.
Par fortes chaleurs, humidifier les supports la veille, réhumidifier le jour de l'application et maintenir humide l'enduit fini par pulvérisations modérées, pendant 48h.
NB : pour une même référence, les finitions talochées apparaissent plus claires que les finitions grattées.

Préparation et supports applicable sur tous supports anciens conformes au DTU 26.1, sur supports lisses et non absorbants, réaliser un gobetis adjuvanté.
Le COLORCHAUSABLE® sera obligatoirement réalisé sur une sous-couche en CHAUSABLE® ou en chaux dont le séchage sera d'au moins 14 jours.

A l'intérieur, sur supports MONOMUR, le COLORCHAUSABLE® peut remplacer les enduits au plâtre.

Pour préparer le mortier, ajouter 6 à 7 L d'eau par sac de 35 kg de COLORCHAUSABLE® TF ou M (ou 6,5 à 7,5 L d'eau par sac de COLORCHAUSABLE® E.F) et malaxer 3 à 5 minutes.

Consommation COLORCHAUSABLE® TF ou M : 1,6 à 1,8 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur.
COLORCHAUSABLE® EF : 1,8 à 1,9 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur.

Conservation 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert.

Conditionnement réf. CECOSA35
sac de 35 kg, 42 sacs/pal.

F – 10/2007
V1 – 10/2009 - 1/1