

## Décofond

Ref: CECDECOF15



- Description** Décofond® est un mortier, composé de chaux naturelle, résines, sables siliceux et adjuvants spécifiques. Il est conçu pour préparer des murs intérieurs avant des travaux de décoration, tels que badigeons et stucs.
- Préparation** Malaxer de préférence mécaniquement en ajoutant 3 à 3,5 litres d'eau propre par seau. Ouvrabilité: 15 à 45 minutes selon les conditions climatiques. Dans le cas d'un malaxage directement dans le seau, le mélange devra être homogène sans grumeaux et sans laisser de produit non malaxé.
- Mise en oeuvre** Dans tous les cas, les pièces métalliques seront passivées et protégées. Les réparations des supports seront effectuées en fonction des DTU afférents.
- Application sans trame en fibres de verre :**  
Appliquer à la lisseuse métallique une à deux passes de 2 à 4 mm. L'épaisseur totale maximum sera de 10 mm ponctuellement selon les besoins.
- Application avec trame:**  
Incorporer avec la lisseuse la trame dans une couche de 3 mm à 6 mm de Décofond®. Finir par une passe de 2 à 4 mm pour uniformiser la surface. Le lissage final est souvent précédé d'un léger talochage éponge.
- Protection:**  
L'application d'une cire ou d'un hydrofuge de surface est possible pour protéger le Décofond® des salissures et obtenir un effet décoratif et hydrofugé (cette protection empêchera l'application d'un revêtement de finition associé). Toutefois, il est possible d'appliquer une finition avec le badigeon Badilith® ou le stuc Décoliss®.
- Consommation** 1,7 kg par mm d'épaisseur par m<sup>2</sup> soit environ 3,5 kg/m<sup>2</sup> minimum sur support lisse (1 seule passe), ou 10 kg/m<sup>2</sup> (en 2 passes avec trame).
- Conservation** 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans son emballage d'origine non ouvert.
- Conditionnement** ref: CEDECOF15  
sac de 15 kg – 33 seaux/palette (510 kg)  
Dimensions de la palette : 1,30 m x 1,10 m x h: 1,20 m

F – 10/2009  
V1 – 10/2009