

Marmorette LPX

Ref. MARMO25 LPX

Description Linoléum fabriqué à partir d'une pâte, ayant une extrême résistance à l'usure et au poinçonnement qui lui confère une utilisation « spécial grand trafic ».

Qualités Outre ses qualités de solidité et de durabilité, il ne présente aucune modification de couleur dans le temps et résiste aux brûlures.

Il possède d'excellentes propriétés telles que : anti bactérien, anallergique, anti statique, anti dérapant, non toxique.

Facile à nettoyer et à appliquer. Convient pour sols chauffants.

Bio-compatibilité Produit fabriqué à partir de produits naturels : huile de lin, résines naturelles, liège, farine de bois, calcaire, toile de jute et pigments.

Domaine d'utilisation Exemples d'utilisation du linoléum : dans l'habitat (couloir, cuisine, chambres, séjour...). Pour les bureaux, salles de réunions, salles polyvalentes, halls d'entrée et de réception, parties communes, locaux techniques... .

Dans les locaux administratifs, les commerces (hôtel, café, boutiques...), les établissements scolaires (salles de classe et de lecture, cantine, bibliothèque), culturels (musées, galerie...), hospitaliers, les ateliers industriels... .

Mise en oeuvre Le linoléum se pose par collage sur chape ciment ou tous supports résistants, plans, secs et non fissurés, conformes au DTU 53.2.

Utiliser nos colles en dispersion aqueuse, type Colle Universelle (réf CU).

Stabilisation avant la pose : les lés, une fois coupés et déroulés, doivent rester dans la pièce où ils seront posés, pendant au moins 24 heures et à une température d'au moins 18°C.

Pendant la pose : température ambiante et température du support $\geq 15^{\circ}\text{C}$.

F- 12/2008
V1 – 11/2009 - 1/2

Les informations contenues dans cette fiche sont données à titre indicatif. Les fabricants se réservent le droit de modifier les caractéristiques de leurs produits.

Protection Tout revêtement de sol doit être protégé contre les risques de poinçonnement provoqué par les meubles ou objets à pieds pointus ou à bords tranchants.

L'utilisation de protections en cuir, en matière plastique ou en feutre est recommandée, les platines métalliques sont à exclure.

Entretien Avant la mise en service, procéder au nettoyage complet du sol.

Entretien journalier : procéder à un lavage à la serpillière humidifiée, avec éventuellement un détergent neutre.

Entretien hebdomadaire : nettoyer à sec ou passer un shampoing cirant.

Caractéristiques Techniques

Épaisseur 2,5 mm

Masse surfacique 2 900 g / m²

Classement UPEC U4 P3 E1/2 C2

Performance acoustique 4 dB

Classement au feu Cfl-s1 (selon EN 13501-1) / M2 (selon CSTB)

Résistance à la lumière catégorie 6

Charge électrostatique limite < 2,0 kV (selon EN 1815)

Nombre de coloris 56 coloris

Classification selon EN 685 usage Habitation : classe 21 (faible) à 23 (forte)

usage Commercial : classe 31 (faible) à 34 (intense)

usage Industriel : classe 41 (faible) à 42 (normale)

Référence MARMO25 LPX / Linoléum en rouleau épaisseur largeur longueur

Dimensions 2,5 mm 2,00 m Mini 2,00 m

Conditionnement Rouleau : Longueur de 20 m, 31 m ou longueur à la demande (avec un minimum de 2,00 m).

Stockage Entreposer les rouleaux debout dans un local sec et normalement tempéré.

F- 12/2008

V1 – 11/2009 - 2/2