



Prépenduit

Ref: CEPREP35



- Description** est un mortier prêt à l'emploi composé de liants hydrauliques, de résines spéciales et de charges minérales.
- Propriétés** mortier d'interposition à l'extérieur comme à l'intérieur sur des supports peints ou revêtus d'un R.P.E. pour pouvoir les enduire d'un mortier.
- Domaine d'application** A l'extérieur, sur anciens enduits résistants, bétons, supports peints ou enduits d'un R.P.E. Egalement, sur blocs de béton, briques Monomur, plâtres à l'intérieur.
- Condition d'application** entre 5 et 30 °C
- Préparation et support** humidifier les supports. Par fortes chaleurs, maintenir humide par pulvérisations modérées, pendant 48h.
- L'intégralité des peintures et des RPE recouvrant éventuellement le support sera nettoyée à l'eau sous pression (140 bars minimum).
- Les parties non adhérentes, cloquées, pulvérulentes, etc ... seront décapées. Les supports présentant un test de convenance négatif seront systématiquement décapés, soit par sablage soit par décapage chimique suivi d'un lavage à haute pression.
- Les supports devront être plans.
- Consommation** 1,8 kg/m² par mm d'épaisseur.
- Conservation** 6 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Conditionnement** ref: CEPREP35
sacs de 35 kg, 42 sacs/pal