



Ragrelith

Ref: **CERAGRE25**



Description	est un mortier de réagréage spécialement étudié pour la réparation en fine épaisseur (< à 10 mm) des pierres calcaires.
Propriétés	s'accorde parfaitement aux supports à réparer grâce à son excellente compatibilité avec le matériau calcaire.
Domaine d'application	pierres calcaires, ne pourra être utilisé pour reprendre des épaisseurs supérieures à 10 mm. Pour ce type de travaux, utiliser le LITHOMEX®.
Composition	à base de chaux naturelle pure, de granulats sélectionnés et d'adjuvants spécifiques.
Conditions d'application	entre 5 et 30°C
Préparation et support	<p>supports exempts de remontées d'eau capillaire, mousses et lichens éventuellement présents devront être éliminés par un traitement antimousse adapté.</p> <p>Un sondage des pierres à réparer est nécessaire afin de repérer les endroits cloqués et non adhérents qui seront piochés jusqu'au support sain.</p> <p>Les supports seront dépoussiérés et humidifiés avant la mise en oeuvre du RAGRELITH®. Par fortes chaleurs, humidifier les supports la veille, les réhumidifier le jour de l'application et maintenir humide l'enduit fini par pluvérisations modérées pendant 48 h.</p> <p>Pour préparer le mortier, malaxer manuellement ou mécaniquement en ajoutant 4 à 4,5 L d'eau propre par sac. Il doit être protégé du ruissellement de l'eau, du soleil et du vent.</p>
Consommation	1,6 kg/m ² pour 1 mm d'épaisseur.
Conservation	1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert.
Conditionnement	ref. CERAGRE25 sacs de 25 kg, 49 sacs/pal