



Sanimur

Ref: CESANIMUR30


- Description** est un revêtement d'interposition spécialement formulé pour résister aux sulfates, destiné à assainir les maçonneries salpêtreuses ou humides, convient donc pour restaurer des bâtiments anciens.
- Propriétés** mortier d'enduit d'assainissement normalisé "type R EN 998.1"
- Domaine d'application** tous supports définis dans la norme NFP 15-201/DTU 26.1 chap 12 (maçonnerie de moellons, briques, pierres jointoyées avec un mortier peu résistant).
Ne pourra être utilisé sur des maçonneries en terre, immergées, en pierres de taille à joints minces.
- Condition d'application** entre 8 et 30 °C
- Préparation et support** Humidifier les supports. Par fortes chaleurs, maintenir humide par pulvérisations modérées, pendant 48h. Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel.
- Les structures comportant des lézardes ou de fissures infiltrantes devront faire l'objet de réparations adéquats préalables. Purger la totalité des enduits existants et dégarnir les joints sur 3 à 5 cm de profondeur.
- Éliminer soigneusement les poussières soit par un nettoyage à sec (air sous pression) soit en lavant au jet d'eau. Dans le cas de réparations (reconstruction de maçonnerie), celles-ci seront réalisées avec un mortier de maçonnerie Sanimur®.
- Dans le cas de rechargement d'enduit supérieur à 3 cm, la pose d'un grillage galvanisé sera nécessaire et dans ce cas des joints de dilatation et de fractionnement devront être prévus conformément au DTU 26.1
- Préparer le mélange en malaxant mécaniquement et en ajoutant 7,5 à 6 L d'eau propre par sac de 30 kg pendant 4 à 7 minutes.
- Consommation** 13 kg /cm d'épaisseur.
- Conservation** 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Conditionnement** ref: CESANIMUR30
sacs de 30 kg, 49 sacs/pal