

# Tradical H98



**Ref: TRADI98**

**Description** est une chaux aérienne pure et naturelle, calcique éteinte CL 90 S.

**Propriétés** conforme à la nouvelle norme européenne EN 459.123.

**Domaine d'application** utilisée pour la formulation d'enduits, de mortiers et de badigeons, pour la réalisation de travaux de restauration et de conservation, en particulier sur monuments historiques.

**Condition d'application** Température à respecter entre 8 et 30°C; humidité < 70, éviter les périodes ventées et/ou pluvieuses.

La chaux TRADICAL®H98 s'utilise en conformité au DTU 26.1 chap.11 et annexes.

Les intervenants utilisant ce matériau doivent être qualifiés et posséder des connaissances confirmées dans le domaine de la formulation de la chaux aérienne.

Les résistances mécaniques des ouvrages dépendent du savoir faire des intervenants et du respect méticuleux des conditions météorologiques lors de la mise en oeuvre.

## Caractéristiques techniques

Teneur en  $\text{Ca(OH)}_2$  : > 95 %  
teneur en  $\text{CaCO}_3$  : < 2 %  
refus au tamis de 200  $\mu\text{m}$  : < 0,2 %  
refus au tamis de 80  $\mu\text{m}$  : < 2 %  
variation de blancheur : < 2 % sur le L

**Conservation :** en sac d'origine et stocké à l'abri, la chaux TRADICAL®H98 peut être conservé 12 mois.

**Conditionnement :** ref: TRADI98  
sac de 20kg