

Primaire Opacifiant - Ref. 4007955 1290

Présentation Primaire d'accrochage blanc pour égaliser les différentes nuances et pour réduire l'absorption du support avant la pose de papiers peints, de papiers intissés, de revêtements muraux transparents ou d'enduits talochés à l'intérieur

Domaine d'utilisation Le *Primaire-Opacifiant* peut être appliqué sur tous les fonds minéraux à l'intérieur ainsi que sur plaques de plâtre cartonées, papiers peints et peintures. L'accrochage de papiers peints, intissés ou à peindre, de revêtements muraux à envers tissé et de la toile de verre est idéal grâce à la surface rugueuse du produit séché. Le produit est aussi idéal pour les travaux de rénovation intérieure pour lesquels il faut un support blanc, par ex. la pose d'enduits talochés.

Le *Primaire-Opacifiant* est microporeux, renforce la solidité des supports et réduit l'absorption. Il peut aussi être teinté avec des colorants universels concentrés pour mieux faire ressortir la couleur du papier intissé. Il est fabriqué suivant les normes pour l'année 2010.

Données techniques

Matières premières	dispersion de résine synthétique, titandioxide, additifs, eau
Densité	environ 1,5 g/ml
PH	8 - 9
Rendement:	100 – 200 ml/m ² - 10 l pour environ 80 m ²
Code GIS	M-GP01

Préparation du support Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support. Enlever les anciens papiers peints et les badigeons. Reboucher les trous et fissures du support avec un enduit de rebouchage. Traiter les supports très absorbants, friables ou farineux.

Mode d'emploi Le Primaire-Opacifiant est prêt à l'emploi et peut être applicable avec pinceau, brosse, rouleau ou pistolet avec buse adapté (la granulométrie est de 0,2 mm au maximum). Ne pas diluer !
Attendre le séchage complet avant des traitements ultérieurs.
Le temps de séchage est de 6 à 8 heures selon l'absorption du support, humidité et température de la chambre.
Appliquer seulement des enduits pour fonds bloqués sur le primaire
Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide.
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C.
Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Délai de stockage Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Article 1537

Conditionnement Seau de 2,5 l, 5 l, 10 l